

MORTIER COLLE Spécial Sol et Mur

POUR CARRELAGE SOL ET MUR INTERIEUR
ET SOL EXTERIEUR

Prêt à gâcher

Carrelage de type faïence, grès émaillé, grès étiré,
terre cuite, pâte de verre... jusqu'au format 33 cm x 33 cm

Rendement : 4 à 7 m² par sac



GRIS

BLANC


25 kg



Destinations



Outils



Température
d'application



Taux de
gâchage



Durée de vie
du mélange



Temps
ouvert



Délai
d'ajustabilité



Délai avant
jointolement

SUPPORTS ADMIS	Sol intérieur	Sol extérieur	Mur intérieur
Chape et dalle flottante	✗	✗ (1)	
Dallage sur terre plein	✗	✗ (1)	
Ragréage P3	✗		
Enduit de ciment			✗
Plaque de plâtre cartonné			✗
Béton cellulaire (humidification préalable du support)			✗
Plâtre, carreau de plâtre, carreau de brique (après application de BUILDFIX PRIMAIRE D'ACCROCHAGE)			✗ (1)

(1) Hors certification

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être propres, plans, sains et solides. Les dallages béton doivent être réalisés depuis plus d'un mois, les chapes ciment depuis plus de 15 jours. Les enduits de ciment doivent avoir plus de 48 heures pour les murs intérieurs.

Par temps chaud et/ou fort vent, les supports à base de ciment seront humidifiés quelques heures avant la pose (il ne doit pas persister d'eau en surface du support lors de la pose).

Les supports à base de plâtre doivent être secs. Dépoussiérer soigneusement puis appliquer une couche continue de **BUILDFIX PRIMAIRE D'ACCROCHAGE** à raison de 100 à 200 g/m² puis laisser sécher.

Les défauts de planéité localisés n'excédant pas 10 mm d'épaisseur pourront être ragrésés avec le mortier colle 24 heures avant la pose.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Dans un récipient contenant environ 6 à 6,5 litres d'eau propre, verser un sac de 25 kg de **BUILDFIX SPECIAL SOL ET MUR** en malaxant jusqu'à obtention d'un mélange homogène (utiliser de préférence un malaxeur électrique).

Laisser reposer quelques minutes puis malaxer à nouveau. La pâte obtenue est utilisable pendant environ 3 heures.

APPLICATION DU MORTIER COLLE

Appliquer le mortier colle sur le support avec une spatule crantée, adaptée à la dimension et au relief des carreaux. L'application sera réalisée avec le côté lisse de la spatule puis régler l'épaisseur de colle avec la spatule crantée. N'étaler la colle que sur une surface pouvant être recouverte par le carrelage dans un délai maximum de 20 minutes (temps ouvert). Procéder par double encollage (appliquer une fine couche uniforme de colle sur l'envers du carreau) si votre chantier correspond à l'un des cas suivants :

- collage en extérieur
- carrelage d'un format supérieur ou égal à 20 cm x 20 cm.

POSE DES CARREAUX

Poser les carreaux et les battre énergiquement, au moyen d'un maillet si nécessaire. Vérifier régulièrement la qualité du transfert du mortier colle sur l'envers des carreaux.

L'ajustement des carreaux est possible dans un délai maximum de 45 minutes. Les traces de colle fraîche seront éliminées avec une éponge humide.

Attendre 24 heures minimum après la pose du carrelage avant de réaliser le jointolement. Pour la pose de pierre naturelle, utiliser **BUILDFIX SPECIAL SOL ET MUR BLANC**.

CONSOMMATION

Elle dépend du format, du relief du carreau, du mode d'encollage et de la spatule utilisée :

	Format des carreaux	Spatule C 6 (6 x 6 x 6 mm)	Spatule C 9 (9 x 9 x 9 mm)
Simple encollage	jusqu'à 20 x 20	3,5 à 4,5 kg/m ²	4,5 à 6 kg/m ²
Double encollage	jusqu'à 33 x 33	4,5 à 6 kg/m ²	6 à 8 kg/m ²

CONSEIL DE POSE

La température d'application doit être comprise entre +5 et +30°C. Protéger le chantier des intempéries et du soleil jusqu'au séchage complet du joint.

Les délais indiqués correspondent à une température de +23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.

BUILDFIX SPECIAL SOL ET MUR encore frais se nettoie à l'eau.

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine à l'abri de l'humidité à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage.

Produit conforme aux prescriptions de la Directive 2003/53/CE.

STOCKER A L'ABRI DE L'HUMIDITE.

BUILDFIX SPECIAL SOL ET MUR GRIS - 25 kg

MAPEI FRANCE S.A. - Zone Industrielle du Terroir
29, Av. Léon Jouhaux - 31140 S'ALBAN - Tel. 0561352751

Contient du ciment Portland.

- R36/37/38** Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
- R43** Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
- S2** Conserver hors de portée des enfants.
- S22** Ne pas respirer les poussières.
- S24/25** Eviter le contact avec la peau et les yeux.
- S26** En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- S36/37** Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.
- S46** En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.



Irritant