

Plastijoint

ADJUVANT POUR BUILDFIX JOINT FIN ET BUILDFIX JOINT LARGE

Pour joints de salle de bains, cuisine, plan de travail, piscine...

Renforce et plastifie le joint

Prêt à l'emploi



1 kg


5 kg



Destinations



Outils



Température d'application



Durée de vie du mélange



Ouverture au passage

PRÉPARATION DU SUPPORT

Nettoyer soigneusement les fonds de joints afin d'éliminer les remontées de mortier colle ainsi que tout résidu pouvant s'y trouver.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Dans un récipient propre, gâcher **BUILDFIX JOINT FIN** ou **BUILDFIX JOINT LARGE** à consistance avec **BUILDFIX PLASTIJOINT** et malaxer jusqu'à obtention d'un mélange homogène (utiliser de préférence un malaxeur électrique).

Le dosage conseillé est de 33% pour le **BUILDFIX JOINT FIN** (330 g pour 1 kg) et de 20% pour le **BUILDFIX JOINT LARGE** (200 g pour 1 kg). Laisser reposer quelques minutes. Le mélange est prêt à utiliser.

Le délai d'utilisation de la gâchée est de 2 heures.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dans certains cas, (jointoiement de pierre naturelle, carreaux poreux, carreaux antidérapants), le nettoyage peut s'avérer difficile. Si nécessaire, protéger les carreaux afin d'éviter tout risque de tachage et dans tous les cas, réaliser un essai avant de traiter le chantier en totalité.

- Pour le jointoiement de carreaux poreux (faïence, etc.), par temps chaud et/ou fort vent, humidifier les joints avant le remplissage afin d'éviter le grillage du mortier-joint.
- Le jointoiement prématuré après la pose de carrelage, des conditions climatiques froides ou humides ainsi qu'un excès de liquide de gâchage peuvent provoquer des efflorescences (remontées blanchâtres à la surface du joint).
- A l'extérieur, les joints doivent être protégés de la pluie jusqu'au séchage complet du mortier.
- La température d'application doit être comprise entre +5°C et +30°C.
- **BUILDFIX JOINT** (gâché avec **BUILDFIX PLASTIJOINT**) encore frais se nettoie à l'eau.

STOCKAGE

24 mois en emballage d'origine, dans un local tempéré.

CRAINT LE GEL.

CONSOMMATION

Pour **BUILDFIX JOINT FIN** :
6 à 7 litres par sac de 20 kg
1,5 à 1,75 litre par sac de 5 kg
0,75 à 0,9 litre par sac de 2,5 kg
Pour **BUILDFIX JOINT LARGE** :
5 à 6,25 litres par sac de 25 kg
1 à 1,25 litre par sac de 5 kg