



RAGRÉAGE FIBRÉ SPÉCIAL RÉNOVATION

- Sur supports bois : parquets, planchers à lames, panneaux dérivés du bois (CTB-H, CTB-X, OSB)
- Avant la pose de tous revêtements : carrelages, parquets, sols souples
- Autolissant
- Haute résistance : adapté au passage intense
- Epaisseur : de 3 à 10 mm

25 kg

2 à 6 m²
25 kg

SOL INTÉRIEUR


DESTINATIONS



OUTILS



TEMPÉRATURE D'APPLICATION



GÂCHAGE



DURÉE DE VIE DU MÉLANGE



PRISE RAPIDE PASSAGE APRÈS



DÉLAI AVANT APPLICATION D'UN REVÊTEMENT



DOMAINE D'EMPLOI

BUILDFIX RAGRÉAGE FIBRÉ SPÉCIAL RÉNOVATION (associé au primaire **BUILDFIX PRIMAIRE RÉNOVATION**) permet le ragréage des supports bois (parquets, planchers à lames, panneaux dérivés du bois en sol intérieur avant la pose de revêtements dans des locaux classés P2 ou P3 : bureau, habitat privatif...).

Il permet également le ragréage et le lissage en sol intérieur sur supports existants (carrelages, pierres naturelles, dalles vinyles semi-rigides) avant la pose de revêtement textile, PVC, parquets (traditionnels ou sols stratifiés), carrelages de tous types.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les surfaces à recouvrir doivent être :

- stables
- propres (éliminer les résidus de plâtre, laitance, enduit, graisse, poussière,...)
- solides, non fissurées
- sèches, non sujettes à des remontées d'humidité.

Panneaux dérivés du bois (panneaux hydrofugés uniquement CTB-H, CTB-X, OSB) :

- nettoyer et dépoussiérer
- appliquer **BUILDFIX PRIMAIRE RÉNOVATION**
- laisser sécher (3 heures minimum)
- appliquer **BUILDFIX RAGRÉAGE FIBRÉ SPÉCIAL RÉNOVATION**

Planchers bois, parquets à lames :

- poncer à sec pour éliminer les traces de cire, vernis, peinture...
- nettoyer et dépoussiérer
- appliquer **BUILDFIX PRIMAIRE RÉNOVATION**
- laisser sécher (12 heures environ)
- appliquer **BUILDFIX RAGRÉAGE FIBRÉ SPÉCIAL RÉNOVATION**

Sols chauffants à circulation d'eau chaude à base ciment :

après le cycle de chauffe, le système est interrompu pendant 48 heures avant travaux.

Autres revêtements (carrelages, pierres naturelles, dalles vinyles...) :

- après s'être assuré de leur adhérence au support
- nettoyer et dégraisser soigneusement afin de permettre l'adhérence du primaire
- appliquer **BUILDFIX PRIMAIRE RÉNOVATION**
- laisser sécher (de 6 à 8 heures environ)
- appliquer **BUILDFIX RAGRÉAGE FIBRÉ SPÉCIAL RÉNOVATION**.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Dans un seau contenant de 5,5 à 6 litres d'eau propre, verser un sac de 25 kg de **BUILDFIX RAGRÉAGE FIBRÉ SPÉCIAL RÉNOVATION** en agitant avec un malaxeur électrique à vitesse lente (400 à 450 tours/min) jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Laisser reposer 2 à 3 minutes puis remalaxer, le mélange est prêt. L'enduit obtenu est utilisable pendant env. 20 minutes.

APPLICATION

Après séchage du primaire, appliquer **BUILDFIX RAGRÉAGE FIBRÉ SPÉCIAL RÉNOVATION** à la lisseuse. Appliquer sur le support une première couche, puis régler l'épaisseur au moyen de la lisseuse (de 3 à 10 mm). **BUILDFIX RAGRÉAGE FIBRÉ SPÉCIAL RÉNOVATION** s'applique de préférence en une passe. Si l'application est faite en deux passes, la deuxième passe sera exécutée après séchage complet de la première et avec application de **BUILDFIX PRIMAIRE RÉNOVATION** entre les 2 passes. Dans tous les cas, l'épaisseur totale ne doit pas excéder 10 mm. Le délai avant l'ouverture au passage est compris entre 6 et 8 heures à + 20°C.

POSE DU REVÊTEMENT

La pose d'un revêtement pourra intervenir 24 heures minimum après l'application. Ce délai varie selon l'épaisseur de l'enduit appliqué, les conditions ambiantes (température, hygrométrie), la porosité du support et le revêtement à coller.

RENDEMENT

2 à 6 m² par sac de 25 kg selon épaisseur d'emploi de 3 à 10 mm.

Epaisseur	Rendement par sac
3 mm	6 m ²
10 mm	2 m ²

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La température d'application est comprise entre + 5°C et + 30°C. Les délais indiqués correspondent à une température de + 23°C, ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.

BUILDFIX RAGRÉAGE FIBRÉ SPÉCIAL RÉNOVATION encore frais se nettoie à l'eau.

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine à l'abri de l'humidité à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage. Produit conforme aux prescriptions du règlement (CE) N. 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47. **STOCKER À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ.**

AUTRES INFORMATIONS

Pour de plus amples informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Code Brico Dépôt	Code Mapei	Conditionnement (kg)	Unité de commande	Lot de commande (kg)
402410	047325BD	25	45 (1 palette)	1125



"Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)." **A+**