

COLLE ET JOINT ÉPOXY

COLLAGE & FINITION




3 kg

Blanc
Gris

Environ 6 m²
3 kg
(colle et joint)

- Environnements humides : douches à l'italienne, plans de travail, piscines...
- Facile à appliquer et à nettoyer

COLLAGE ET JOINTOIEMENT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



SUPPORTS ADMIS

- Supports ciment (chapes, dalles béton, enduits ciment, parois béton)
- Bétons cellulaires, plaques de plâtre cartonnées
- Panneaux de polystyrène extrudé revêtu (panneau prêt à carrelé...)
- Anciens carrelages (parfaitement adhérents, soigneusement dégraissés et nettoyés)
- Plans de travail en panneau bois CTB-X, CTB-H,
- **BUILDFIX ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE**
- Métaux stables

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être propres, plans, secs et solides. Les dallages béton doivent être réalisés depuis plus d'un mois, les chapes ciment depuis plus de 15 jours. Les enduits de ciment doivent avoir plus de 48 heures pour les murs intérieurs et 21 jours pour les murs extérieurs. Les parois et planchers béton doivent être âgés de plus de deux mois. Les anciens carrelages doivent être bien adhérents. Ils seront soigneusement nettoyés et dégraissés.

PRÉPARATION DU MÉLANGE

BUILDFIX COLLE ET JOINT ÉPOXY est un kit pré dosé. Il suffit de verser le durcisseur (gel intégré dans le petit pot) dans le seau et de mélanger soigneusement pour obtenir un mélange homogène. L'utilisation d'un malaxeur électrique à vitesse lente est recommandée. Le mélange obtenu est utilisable au maximum pendant 45 minutes.

APPLICATION EN COLLAGE

Appliquer **BUILDFIX COLLE ET JOINT ÉPOXY** sur le support avec une spatule crantée, adaptée à la dimension et au relief des carreaux. L'application sera réalisée avec le côté lisse de la spatule, puis régler l'épaisseur de colle avec le côté cranté de la spatule. N'étaler la colle que sur une surface pouvant être recouverte par le carrelage dans un délai maximum de 20 minutes (temps ouvert). Si votre chantier correspond à l'un des cas suivants, procéder par double encollage (appliquer une fine couche uniforme de colle sur l'envers du carreau) :

- collage en extérieur
- carrelage d'un format supérieur ou égal à 20 cm x 20 cm.

POSE DES CARREAUX

Poser le carrelage en exerçant une pression sur celui-ci afin d'écraser les sillons de colle et obtenir ainsi un contact parfait avec **BUILDFIX COLLE ET JOINT ÉPOXY**. Si nécessaire, battre les carreaux avec un maillet. L'ajustement des carreaux est possible dans un délai maximum de 15 à 20 minutes. Vérifier régulièrement le transfert de colle sur le carrelage. Pour des carreaux d'un format supérieur à 20 cm x 20 cm, procéder par double encollage (appliquer une fine couche uniforme de colle sur l'envers du carreau). Les traces de colle fraîche sur et entre les carreaux seront éliminées immédiatement avec une éponge humide. Les délais indiqués correspondent à une température de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.

APPLICATION EN JOINTOIMENT

Attendre 24 heures minimum après la pose du carrelage avant de réaliser le jointoiment (48 heures sur ancien carrelage, ou **BUILDFIX KIT ÉTANCHÉITÉ**).

Nettoyer soigneusement les fonds de joints afin d'éliminer les remontées de colle ainsi que tout résidu pouvant s'y trouver. Les fonds de joints et les carreaux doivent être propres et parfaitement secs. Garnir les joints avec le mélange en utilisant une taloche en caoutchouc dur.

Éliminer l'excédent de **BUILDFIX COLLE ET JOINT ÉPOXY** en raclant les carreaux avec la même taloche, dans le sens de leur diagonale, afin de ne pas creuser les joints. Le nettoyage qui doit être effectué tant que le produit est frais, se déroule en 2 étapes :

1. Mouiller abondamment la surface jointoyée et émulsionner avec un feutre type Scotch-Brite®, en faisant attention à ne pas vider les joints. Remplacer le feutre régulièrement et veiller à ce qu'il soit toujours bien imbibé d'eau. Enlever le résidu liquide avec une éponge en cellulose dure qui doit être remplacée si elle est trop imprégnée de résine. Utiliser la même éponge pour le lissage du joint.
2. Après l'opération de finition, il est important que toute trace de produit soit éliminée de la surface des carreaux car le produit, une fois durci, est très difficile à éliminer. Il est donc nécessaire de rincer fréquemment l'éponge à l'eau propre et la remplacer durant l'opération de nettoyage.

CONSUMMATION

En collage : 3 à 5 kg/m² - En Jointoiment : 0.3 à 3 kg/m²

Collage et jointoiment (mosaïque 2 cm x 2 cm) : environ 3 kg/m²

*Consommations données à titre indicatif car elles varient selon le format, le relief du carreau, le mode d'encollage et de la spatule utilisée.

CONSEILS DE POSE

Pour utiliser **BUILDFIX COLLE ET JOINT ÉPOXY** dans de bonnes conditions, la température d'application doit être comprise entre + 12°C et + 30°C. Protéger le chantier des intempéries et du soleil jusqu'au séchage complet du joint. **BUILDFIX COLLE ET JOINT ÉPOXY** encore frais se nettoie à l'eau claire.

NB : porter les équipements de protection indiqués ; utiliser une taloche en caoutchouc dur, des feutres blancs et des éponges en cellulose. Changer régulièrement l'eau utilisée pour le nettoyage lors de la finition des joints. Éliminer tous résidus de produit en surface du carreau.

STOCKAGE

24 mois en emballage d'origine à l'abri de l'humidité à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage. **CRAINT LE GEL.**

AUTRES INFORMATIONS

Pour de plus amples informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Code Brico Dépôt	Code Mapei	Conditionnement (kg)	Unité de commande	Lot de commande (kg)
440160	6311303BD	3 - Gris ciment	12	36
440161	6310003BD	3 - Blanc	12	36



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).