



MORTIER COLLE FLEX ULTRA CONFORT

- Sur tous supports : neufs et rénovation
- Pour carrelages de types : faïence, grès émaillé, grès étiré, terre cuite, pâte de verre et grès cérame
- Formule allégée à haut rendement
- Spécial grands carreaux jusqu'à 100 x 100 cm
- Sans primaire sur anciens carrelages
- Sac poignée : facile à transporter
- Sols chauffants

15 kg

Gris

3 à 7 m²
15 kg

**SOL ET MUR
INTÉRIEUR
ET EXTÉRIEUR**



DESTINATIONS



OUTILS



TEMPÉRATURE D'APPLICATION




GÂCHAGE



DURÉE DE VIE DU MÉLANGE



TEMPS OUVERT



AJUSTABLE PENDANT



DÉLAI AVANT JOINTOIENT



Supports admis	Sol intérieur	Sol extérieur	Mur intérieur	Mur extérieur
Chapes et dalles flottantes	X	X		
Dallages sur terre plein	X	X		
Ragréages P3	X			
Planchers béton	X	X		
Parois béton			X	X
Enduits de ciment			X	X
Plaques de plâtre cartonées			X	
Béton cellulaire			X	
Plâtre, carreaux de plâtre, carreaux de brique (après application de BUILDFIX PRIMAIRE D'ACCROCHAGE)			X	
Panneaux de polystyrène extrudé revêtu (panneau prêt à carrelé...)	X		X	
Carrelages existants (parfaitement adhérents, soigneusement dégraissés et nettoyés)	X		X	
Chapes anhydrites (après application de BUILDFIX PRIMAIRE D'ACCROCHAGE)	X			
Planchers chauffants eau chaude	X			
Planchers rayonnants électrique	X			
Dalles vinyles rigides	X			
BUILDFIX KIT D'ÉTANCHÉITÉ sous carrelage	X		X	

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être propres, plans, sains et solides. Les dallages béton doivent être réalisés depuis plus d'un mois, les chapes ciment depuis plus de 15 jours. Les enduits de ciment doivent avoir plus de 48 heures pour les murs intérieurs et 21 jours pour les murs extérieurs. Les parois et planchers béton doivent être âgés de plus de deux mois. Par temps chaud et/ou fort vent, les supports à base de ciment seront humidifiés quelques heures avant la pose (il ne doit pas persister d'eau en surface du support lors de la pose). Les supports à base de plâtre doivent être secs, les dépoussiérer soigneusement puis appliquer une couche continue de BUILDFIX PRIMAIRE D'ACCROCHAGE à raison de 100 à 200 g/m² puis laisser sécher. Les défauts de planéité localisés n'excédant pas 10 mm d'épaisseur pourront être ragrésés avec le mortier colle 24 heures avant la pose. Les anciens revêtements (carrelage, dalle vinyle rigide) doivent être bien adhérents. Ils seront soigneusement nettoyés et dégraissés. Les chapes anhydrites doivent être parfaitement sèches et poncées. Après dépoussiérage, appliquer BUILDFIX PRIMAIRE D'ACCROCHAGE. La pose sur planchers chauffants se fait après une première mise en chauffe du système. Le chauffage est coupé 2 jours avant la pose du carrelage, puis pendant la pose du carrelage (sur supports froids). Attendre au minimum 2 jours après les travaux avant la mise en service du système.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Dans un récipient contenant de 6 à 6,7 litres d'eau propre, verser un sac de 15 kg de BUILDFIX FLEX ULTRA CONFORT en malaxant jusqu'à obtention d'un mélange homogène (utiliser de préférence un malaxeur électrique). Laisser reposer quelques minutes puis malaxer à nouveau. Le mélange obtenu est utilisable pendant 2 à 3 heures.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Contient du ciment

APPLICATION DU MORTIER COLLE

Appliquer le mortier colle sur le support avec une spatule crantée, adaptée à la dimension et au relief des carreaux. L'application sera réalisée avec le côté lisse de la spatule puis régler l'épaisseur de colle avec la spatule crantée. N'étaler la colle que sur une surface pouvant être recouverte par le carrelage dans un délai maximum de 30 minutes (temps ouvert). Procéder par double encollage (appliquer une fine couche uniforme de colle sur l'envers du carreau) si votre chantier correspond à l'un des cas suivants :

- collage en extérieur
- carrelage d'un format supérieur ou égal à 33 cm x 33 cm (20 cm x 20 cm pour grès cérame).

POSE DES CARREAUX

Poser les carreaux et les battre énergiquement, au moyen d'un maillet si nécessaire. Vérifier régulièrement la qualité du transfert du mortier colle sur l'envers des carreaux. L'ajustement des carreaux est possible dans un délai maximum de 15 à 20 minutes. Les traces de colle fraîche seront éliminées avec une éponge humide. Attendre 24 heures minimum après la pose du carrelage avant de réaliser le jointoiment (48 heures sur ancien carrelage, dalle vinyle ou BUILDFIX KIT ETANCHÉITÉ).

CONSOMMATION

Elle dépend du format, du relief du carreau, du mode d'encollage et de la spatule utilisée.

	Format des carreaux (cm)	Spatule C 6 (6 mm x 6 mm x 6 mm)	Spatule C 9 (9 mm x 9 mm x 9 mm)	Demi-ronde (Ø 20 mm)
Simple encollage	jusqu'à 20 x 20	2 kg/m ²	2,5 kg/m ²	4,5 kg/m ²
Double encollage	supérieur à 20 x 20	3 kg/m ²	3,5 kg/m ²	6 kg/m ²
	supérieur à 33 x 33	-	3,5 kg/m ²	6 kg/m ²

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La température d'application doit être comprise entre + 5°C et + 30°C. Protéger le chantier des intempéries et du soleil jusqu'au séchage complet du joint. Les délais indiqués correspondent à une température de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud. BUILDFIX FLEX ULTRA CONFORT encore frais se nettoie à l'eau.

STOCKAGE

12 mois (en sac papier de 25 kg) et 24 mois (en alupack de 5 kg) en emballage d'origine à l'abri de l'humidité à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage. Produit conforme aux prescriptions du règlement (CE) N. 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47. STOCKER À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ.

* Forte réduction de poussière lors de la manutention, du malaxage et de l'application, comparé aux mortiers colles classiques BUILDFIX.

AUTRES INFORMATIONS

Pour de plus amples informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Code Brico Dépôt	Code Mapei	Conditionnement (kg)	Unité de commande	Lot de commande (kg)
440162	2428215BD	15 - Gris	40	600