

COLLE ET JOINT EN PÂTE SPÉCIAL 2 EN 1



1 kg

Blanc

15 kg

Blanc

2,5 à 4 m²

15 kg

COLLAGE & FINITION

- Prêt à l'emploi
- Sur supports : murs et plans de travail
- Carrelages de types : faïence, grès émaillé, grès étiré, terre cuite, pâte de verre et grès cérame
- Pièces humides : salles de bain, douches, cuisines
- Carreaux jusqu'à 40 x 40 cm
- Largeur du joint jusqu'à 3 mm

MUR INTÉRIEUR & PLAN DE TRAVAIL




DESTINATIONS



OUTILS POUR COLLAGE



TEMPÉRATURE D'APPLICATION



OUTILS POUR JOINTOIENT



TEMPS OUVERT



AJUSTABLE PENDANT



DÉLAI AVANT JOINTOIENT



SUPPORTS ADMIS

En mur intérieur :

- béton
- enduits ciment
- plâtre
- plaques de plâtre cartonnées
- béton cellulaire

Plan de travail de cuisine et salle de bains

Panneaux bois hydrofugés (CTB-H - CTB-X). Ces supports doivent être propres, plans, secs, sains, non fissurés et solides.

Les supports béton doivent être âgés de plus de 2 mois, les enduits ciment de plus de 3 semaines.

CONSUMMATION

Elle dépend du format, du relief du carreau, du mode d'encollage et de la spatule utilisée.

	Format des carreaux (cm)	Spatule T 5 (5 mm x 5 mm)	Spatule C 6 (6 mm x 6 mm x 6 mm)
Simple encollage	jusqu'à 20 x 20	3 à 3,5 kg/m ²	3,5 à 4 kg/m ²
Double encollage	supérieur à 20 x 20	4 à 4,5 kg/m ²	4,5 à 6 kg/m ²

*Le rendement est fonction de la taille des carreaux et de la largeur des joints.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Le produit encore frais se nettoie à l'eau.

Les délais indiqués correspondent à une température de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.

La température d'application est comprise entre + 5°C et + 30°C.

STOCKAGE

24 mois en local tempéré dans l'emballage d'origine à compter de la datée fabrication portée sur l'emballage. Contient biocide : 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one et un mélange de : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7] et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut déclencher une réaction allergique. Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande.

CRAINT LE GEL.

AUTRES INFORMATIONS

Pour de plus amples informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

JOINTOIENT

Garnir les joints avec **BUILDFIX SPÉCIAL 2 EN 1** en utilisant une spatule caoutchouc. Éliminer l'excédent de produit en raclant les carreaux, avec la même spatule, dans le sens de leur diagonale afin de ne pas creuser les joints.

Lisser les joints et nettoyer les carreaux avec une éponge dure humide.

En cas de légère imperfection après séchage, repasser une couche de produit sur les joints.

La mise en service pourra intervenir minimum 3 jours après le jointoiment.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).