

5 kg

Ton pierre  
Gris

25 kg

Ton pierre  
Gris30 m<sup>2</sup>  
25 kg

# MORTIER POUR JOINT LARGE

- Pour carrelages et parements de tous types : faïence, grès émaillé, grès étiré, terre cuite, pierre naturelle, pâte de verre et grès cérame
- Carreaux de tous formats
- Résistance au passage
- Largeur du joint de 4 à 15 mm

## SOL ET MUR INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

## DESTINATIONS



## OUTILS

TEMPÉRATURE  
D'APPLICATION

## GÂCHAGE



env. 4 l / 25 kg

DURÉE DE VIE  
DU MÉLANGE

max 2 h.

PASSAGE  
APRÈS

min. 24 h

### PRÉPARATION DU SUPPORT

Nettoyer soigneusement les fonds de joints afin d'éliminer les remontées de mortier colle ainsi que tout résidu pouvant s'y trouver. Si nécessaire (carreaux poreux, chaleur et/ou fort vent,...), les fonds de joints seront humidifiés quelques heures avant l'application. Ils doivent être propres et ne pas ressuer l'humidité lors de l'application.

### PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Dans un récipient contenant la quantité d'eau propre nécessaire (environ 4 litres d'eau par sac de 25 kg selon les conditions de mise en oeuvre), verser la poudre en agitant avec un malaxeur électrique jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Le délai d'utilisation de la gâchée est de 2 heures maximum.

Remarque : la quantité d'eau de gâchage peut être adaptée afin de faciliter l'application. Toutefois, une quantité d'eau de gâchage excessive peut entraîner un retrait visible des joints et/ou une hétérogénéité de teinte.

N.B : pour le jointoiment de carrelage dans des salles de bains et douches, **BUILDFIX JOINT LARGE GRIS** doit être gâché avec **BUILDFIX PLASTIJUNT**.

### APPLICATION DU JOINT

Garnir les joints avec le mélange en utilisant une spatule en caoutchouc. Éliminer l'excédent de **BUILDFIX JOINT LARGE GRIS** en raclant les carreaux, avec la même spatule, dans le sens de leur diagonale, afin de ne pas creuser les joints. Dès raidissement du mortier pour joint, lisser les joints et nettoyer les carreaux avec une éponge humide.

Il est conseillé de réaliser un essai préalable visant à vérifier que l'aspect obtenu correspond au résultat attendu.

### CONSUMMATION

La consommation varie en fonction de la largeur et de la profondeur des joints, ainsi que du format des carreaux et de l'épaisseur du lit de colle.

Ci-dessous, quelques exemples à titre indicatif :

| Format du carreau | Épaisseur du carreau | Largeur du Joint | Rendement par sac de 25 kg |
|-------------------|----------------------|------------------|----------------------------|
| 20 x 20 cm        | 8 mm                 | 4 mm             | 20 m <sup>2</sup>          |
| 30 x 30 cm        | 8 mm                 | 6 mm             | 25 m <sup>2</sup>          |
| 40 x 40 cm        | 8 mm                 | 6 mm             | 30 m <sup>2</sup>          |
| 50 x 50 cm        | 8 mm                 | 6 mm             | 40 m <sup>2</sup>          |
| 60 x 60 cm        | 10 mm                | 6 mm             | 40 m <sup>2</sup>          |

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dans certains cas, (jointoiment de pierre naturelle, carreaux poreux, carreaux antidérapants), le nettoyage peut s'avérer difficile. Si nécessaire, protéger les carreaux afin d'éviter tout risque de tache et dans tous les cas, réaliser un essai avant de traiter le chantier en totalité.

Pour le jointoiment de carreaux poreux (faïence, etc.), par temps chaud et/ou fort vent, humidifier les joints avant le remplissage afin d'éviter le grillage du mortier.

A l'extérieur, les joints doivent être protégés de la pluie jusqu'au séchage complet du mortier.

La température d'application doit être comprise entre + 5 et + 30 °C.

**BUILDFIX JOINT LARGE GRIS** encore frais se nettoie à l'eau.

Ouverture au passage après 24 heures minimum.

Les délais indiqués correspondent à une température de + 23 °C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.

### STOCKAGE

12 mois en sac 25 kg et 24 mois en alupack de 5 kg et 2,5 kg en emballage d'origine, à l'abri de l'humidité à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage. Produit conforme aux prescriptions du règlement (CE) N. 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47.

**STOCKER À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ.**

### AUTRES INFORMATIONS

Pour de plus amples informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

| Code Brico Dépôt | Code Mapei | Conditionnement (kg) | Unité de commande | Lot de commande (kg) |
|------------------|------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 441416           | 4424445BD  | 5 - Ton Pierre       | 28                | 140                  |
| 441417           | 4424425BD  | 25 - Ton Pierre      | 50 (1 palette)    | 1250                 |
| 441418           | 4411345BD  | 5 - Gris             | 28                | 140                  |
| 441451           | 4411325BD  | 25 - Gris            | 50 (1 palette)    | 1250                 |



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Contient du ciment