

RAGRÉAGE INTÉRIEUR



- Sur supports neufs
- Avant la pose de revêtements souples : moquettes, revêtements PVC...
- Autolissant
- Epaisseur : de 1 à 3 mm

20 kg

4 à 10 m²
20 kg

SOL INTÉRIEUR


DESTINATIONS



OUTILS



TEMPÉRATURE D'APPLICATION



GÂCHAGE



DURÉE DE VIE DU MÉLANGE



PRISE RAPIDE PASSAGE APRÈS



DÉLAI AVANT APPLICATION D'UN REVÊTEMENT



DOMAINE D'EMPLOI

BUILDFIX RAGRÉAGE INTÉRIEUR permet le ragréage des sols intérieurs neufs sur des supports tels que :

- chapes ciment ⁽¹⁾
- dalles béton ⁽¹⁾
- planchers chauffants, base ciment, à circulation d'eau chaude ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Ces supports doivent être âgés d'au moins un mois. Dans le cas de chape ou dalle sur plancher béton, le plancher béton devra être âgé de plus de deux mois.

BUILDFIX RAGRÉAGE INTÉRIEUR s'applique avant la pose de revêtements (moquettes, revêtements PVC...) dans des locaux classés P2 (ex : habitat privatif, chambre).

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les surfaces à recouvrir doivent être :

- stables
- propres (éliminer les résidus de plâtre, laitance, enduit, graisse, poussière, ...)
- solides, non fissurées
- sèches, non sujettes à des remontées d'humidité.

Supports neufs à base de ciment :

Appliquer une passe continue de **BUILDFIX PRIMAIRE D'ACCROCHAGE**.

Sols chauffants à circulation d'eau chaude à base ciment :

Après le cycle de chauffe, le système est interrompu pendant 48 heures avant travaux et remis en marche progressivement 7 jours après la fin des travaux.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Dans un seau contenant 4,5 litres d'eau propre, verser un sac de 20 kg de **BUILDFIX RAGRÉAGE INTÉRIEUR** en agitant avec un malaxeur électrique à vitesse lente (400 à 450 tours/min) jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène de consistance suffisamment fluide pour permettre une application facile, mais sans excès afin d'éviter la décantation. Si nécessaire ajouter un demi litre maximum. L'enduit obtenu est utilisable pendant 15 à 20 minutes..

APPLICATION

Après séchage du primaire **BUILDFIX PRIMAIRE D'ACCROCHAGE**, appliquer **BUILDFIX RAGRÉAGE INTÉRIEUR** sur le support en une couche au moyen d'une lisseuse. L'épaisseur maximale est de 3 mm. Le délai avant l'ouverture au passage est compris entre 4 et 6 heures.

POSE DU REVÊTEMENT

La pose d'un revêtement pourra intervenir de 24 à 72 heures après l'application. Ce délai varie selon l'épaisseur de l'enduit appliqué, les conditions ambiantes (température, hygrométrie), la porosité du support et le revêtement à coller.

BUILDFIX RAGRÉAGE INTÉRIEUR peut être revêtu d'une moquette d'un revêtement PVC.

RENDEMENT

4 à 10 m² par sac de 20 kg selon épaisseur d'emploi de 1 à 3 mm.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La température d'application est comprise entre + 5°C et + 30°C. Les délais indiqués correspondent à une température de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.

BUILDFIX RAGRÉAGE INTÉRIEUR encore frais se nettoie à l'eau.

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine à l'abri de l'humidité à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage. Produit conforme aux prescriptions du règlement (CE) N. 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47.

STOCKER À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ.

AUTRES INFORMATIONS

Pour de plus amples informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Code Brico Dépôt	Code Mapei	Conditionnement (kg)	Unité de commande	Lot de commande (kg)
441452	034120BD	20	49 (1 palette)	980



Contient du ciment



"Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)."