

PRIMAIRE RÉNOVATION

POUR L'ADHÉRENCE DES RAGRÉAGES DE SOL, DES MORTIERS COLLES CARRELAGE ET DES COLLES POUR REVÊTEMENTS SOUPLES

1 kg

5 kg

25 à 50 m²
5 kg

- Prêt à l'emploi
- Supports neufs et anciens : carrelages, planchers bois, panneaux dérivés du bois (CTB-H, CTB-X), dalles béton, chapes ciment
- Séchage rapide : pose après 2 heures

SOL ET MUR INTÉRIEUR

DESTINATIONS



OUTILS



TEMPÉRATURE D'APPLICATION



SUPPORTS ADMIS

En sol intérieur :

- chapes ciment et dalles béton
- anciens carrelages
- planchers et panneaux bois (CTB-H / CTB-X)
- dalles vinyles semi-rigides
- pierres naturelles

En mur intérieur :

- panneaux bois (CTB-H / CTB-X)

PRÉPARATION DU SUPPORT

Nettoyer soigneusement le support et éliminer toute substance, susceptible de nuire à l'adhérence. Les supports doivent être : propres, sains, secs, non sujets à des remontées d'humidité, solides. Les dallages et les chapes ciment doivent être réalisés depuis plus d'un mois, les planchers béton depuis plus de deux mois.

Sur anciens carrelages : (après s'être assuré de leur adhérence au support)

- nettoyer et dégraisser soigneusement
- laisser sécher
- appliquer **BUILDFIX PRIMAIRE RÉNOVATION**
- laisser sécher 3 heures minimum avant ragréage.

Sur planchers bois :

- poncer à sec pour éliminer les traces de cire, vernis, peinture...
- dépoussiérer
- appliquer **BUILDFIX PRIMAIRE RÉNOVATION**
- laisser sécher au moins 12 heures avant ragréage.

Sur panneaux dérivés du bois : (panneaux hydrofugés CTB-H, CTB-X)

- nettoyer et dépoussiérer
- appliquer **BUILDFIX PRIMAIRE RÉNOVATION** à la brosse ou au rouleau
- laisser sécher
- attendre au moins 3 heures avant collage direct d'un revêtement souple avec une colle acrylique.

Sur supports neufs à base de ciment : (chapes ou dalles de béton peu poreuses)

- appliquer **BUILDFIX PRIMAIRE RÉNOVATION** à la brosse ou au rouleau
- laisser sécher 2 heures minimum avant ragréage.

Les délais de séchage sont indiqués pour une température de + 20°C. Par temps froid, ils sont allongés..

Sur supports neufs à base de ciment (chape ou dalle de béton peu poreuse) :

- appliquer **BUILDFIX PRIMAIRE RÉNOVATION** à la brosse ou au rouleau
- laisser sécher 2 heures minimum avant ragréage.

Les délais de séchage sont indiqués pour une température de + 20°C.

Par temps froid, ils sont allongés.

APPLICATION

BUILDFIX PRIMAIRE RÉNOVATION s'applique à la brosse ou au rouleau en couche continue. Attendre le séchage complet de **BUILDFIX PRIMAIRE RÉNOVATION** (min. 2 heures à + 20°C) avant d'appliquer le ragréage ou le mortier colle. Le délai de séchage est allongé par temps froid.

RENDEMENT

5 à 10 m² par bidon de 1 kg.

25 à 50 m² par bidon de 5 kg.

NETTOYAGE

Le produit frais se nettoie à l'eau.

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine dans un local tempéré.

Contient biocide :

Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazole-3-one [No. CE 247-500-7] et de 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. **CRAINT LE GEL.**

AUTRES INFORMATIONS

Pour de plus amples informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Code Brico Dépôt	Code Mapei	Conditionnement (kg)	Unité de commande	Lot de commande (kg)
441466	079232BD	1	12	12
441468	155805BD	5	8	40



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).