

1 kg

5 kg

20 kg de joint
5 kg

PLASTIJUNT

POUR BUILDFIX JOINT FIN ET BUILDFIX JOINT LARGE

- Prêt à l'emploi
- Pour joints de salles de bains, cuisines, plans de travail et piscines
- Renforce et plastifie le joint


**SOL ET MUR
INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR &
PLAN DE TRAVAIL**



DESTINATIONS



OUTILS

TEMPÉRATURE
D'APPLICATION+ 30°C
+ 5°CDURÉE DE VIE
DU MÉLANGE

de 20 à 30 min.

PASSAGE
APRÈS

min. 24 h

PRÉPARATION DU SUPPORT

Nettoyer soigneusement les fonds de joints afin d'éliminer les remontées de mortier colle ainsi que tout résidu pouvant s'y trouver.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Dans un récipient propre, gâcher **BUILDFIX JOINT FIN** ou **BUILDFIX JOINT LARGE** à consistance avec **BUILDFIX PLASTIJUNT** et malaxer jusqu'à obtention d'un mélange homogène (utiliser de préférence un malaxeur électrique).

Le dosage conseillé est de 25 % pour le **BUILDFIX JOINT FIN** (250 g pour 1 kg) et de 20 % pour le **BUILDFIX JOINT LARGE** (200 g pour 1 kg). Laisser reposer quelques minutes. Le mélange est prêt à utiliser.

Le délai d'utilisation de la gâchée est de 2 heures.

CONSOMMATION

Pour **BUILDFIX JOINT FIN** :

5 litres par sac de 20 kg

1,25 litre par sac de 5 kg

0,6 litre par sac de 2,5 kg

Pour **BUILDFIX JOINT LARGE** :

5 litres par sac de 25 kg

1 litre par sac de 5 kg

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dans certains cas, (jointoiement de pierre naturelle, carreaux poreux, carreaux antidérapants), le nettoyage peut s'avérer difficile. Si nécessaire, protéger les carreaux afin d'éviter tout risque de tachage et dans tous les cas, réaliser un essai avant de traiter le chantier en totalité.

Pour le jointoiement de carreaux poreux (faïence, etc.), par temps chaud et/ou fort vent, humidifier les joints avant le remplissage afin d'éviter le grillage du mortier joint.

Le jointoiement prématuré après la pose de carrelage, des conditions climatiques froides ou humides ainsi qu'un excès de liquide de gâchage peuvent provoquer des efflorescences (remontées blanchâtres à la surface du joint).

A l'extérieur, les joints doivent être protégés de la pluie jusqu'au séchage complet du mortier.

La température d'application doit être comprise entre + 5°C et + 30°C.

BUILDFIX JOINT (gâché avec **BUILDFIX PLASTIJUNT**) encore frais se nettoie à l'eau.

STOCKAGE

24 mois en emballage d'origine, dans un local tempéré. Contient produits biocides: 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one; mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazole-3-one [No. CE 247-500-7] et de 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. **CRAINT LE GEL.**

AUTRES INFORMATIONS

Pour de plus amples informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Code Brico Dépôt	Code Mapei	Conditionnement (kg)	Unité de commande	Lot de commande (kg)
441469	088132BD	1	12	12
441470	088105BD	5	8	40



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).