



RAGRÉAGE STANDARD

POUR SOL INTÉRIEUR

- Ragréage sur support ciment ou béton avant pose d'un revêtement souple (moquette, PVC...)
- Prise rapide : passage après 4 heures
- Auto-lissant
- Rendement : 5 à 12,5 m² par sac de 25 kg

25 kg

SOL INTÉRIEUR

DESTINATIONS



OUTILS



TEMPÉRATURE D'APPLICATION



TAUX DE GÂCHAGE



DURÉE DE VIE DU MÉLANGE



PASSAGE APRÈS



DÉLAI AVANT APPLICATION D'UN REVÊTEMENT



DOMAINE D'EMPLOI

RAGRÉAGE STANDARD permet le ragréage des sols intérieurs neufs sur supports tels que :

- chape ciment⁽¹⁾
- dalle béton⁽¹⁾
- plancher chauffant, base ciment, à circulation d'eau chaude⁽¹⁾

⁽¹⁾ Ces supports doivent être âgés d'au moins un mois. Dans le cas de dallage sur plancher béton, le plancher béton devra être âgé de plus de deux mois.

RAGRÉAGE STANDARD s'applique avant la pose de revêtements (moquettes, revêtements plastiques...) dans des locaux classés P2 (ex : habitat privé, chambre ...).

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les surfaces à recouvrir doivent être :

- planes, stables
- propres (éliminer les résidus de plâtre, laitance, enduit, graisse, poussière,...)
- solides, non fissurées
- sèches, non sujettes à des remontées d'humidité.

Supports neufs à base de ciment :

- appliquer une passe continue de **BUILDFIX PRIMAIRE D'ACCROCHAGE**.

Sols chauffants à circulation d'eau chaude à base ciment :

après le cycle de chauffe, le système est interrompu pendant 48 heures avant travaux et remis en marche progressivement 48 heures après la fin des travaux.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Dans un seau contenant 5 litres d'eau propre, verser un sac de 25 kg de **RAGRÉAGE STANDARD** en agitant avec un malaxeur électrique à vitesse lente (400 à 450 tours/mn) et rajouter l'eau nécessaire à l'obtention d'un mélange homogène de consistance suffisamment fluide pour permettre une application facile, mais sans excès afin d'éviter la décantation. L'enduit obtenu est utilisable pendant 15 à 20 minutes.

APPLICATION

Après séchage du primaire **BUILDFIX PRIMAIRE D'ACCROCHAGE**, appliquer **RAGRÉAGE STANDARD** sur le support en une couche au moyen d'une lisseuse.

L'épaisseur maximale est de 3 mm.

Le délai avant l'ouverture au passage est de 4 heures minimum.

POSE DU REVÊTEMENT

La pose d'un revêtement pourra intervenir de 24 à 72 heures après l'application. Ce délai varie selon l'épaisseur de l'enduit appliqué, les conditions ambiantes (température, hygrométrie), la porosité du support et le revêtement à coller.

RAGRÉAGE STANDARD peut être revêtu d'une moquette ou d'un revêtement plastique.

NB : dans le cas de sols chauffants, la remise en marche du système doit s'effectuer 48 heures après la fin des travaux.

RENDEMENT

5 à 12,5 m² par sac de 25 kg.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La température d'application est comprise entre +5°C et +30°C. Les délais indiqués correspondent à une température de +23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.

RAGRÉAGE STANDARD encore frais se nettoie à l'eau.

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine à l'abri de l'humidité à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage. Produit conforme aux prescriptions du règlement (CE) N. 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47.

STOCKER À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ.

AUTRES INFORMATIONS

Pour de plus amples informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Code Brico Dépôt	Code Mapei	Conditionnement (kg)	Unité de commande	Lot de commande (kg)
901754	034125BDB	25	50	1250



Contient du ciment



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).