

COLLE EN PÂTE SPÉCIALE MUR



5 kg

BLANC

25 kg

BLANC

5 à 8 m²
25 kg

- Prête à l'emploi
- Sur supports neufs : murs et plans de travail
- Carrelages de types : faïence, grès émaillé, grès étiré, terre cuite, pâte de verre
- Carreaux jusqu'à 30 x 30 cm

MUR INTÉRIEUR & PLAN DE TRAVAIL



DESTINATIONS



OUTILS POUR COLLAGE



TEMPÉRATURE D'APPLICATION



TEMPS OUVERT



max. 30 min.

AJUSTABLE PENDANT



max. 40 min.

DÉLAI AVANT JOINTOIMENT



min. 24 h

SUPPORTS ADMIS

En mur intérieur :

- Béton
- Enduit de ciment
- Plâtre
- Plaque de plâtre cartonné
- Béton cellulaire

Plan de travail de cuisine et salle de bains

- Panneaux bois hydrofugés (CTBH-CTBX)

Ces supports doivent être propres, plans, non fissurés, stables, solides et secs. Les supports béton doivent être âgés de plus de deux mois, les enduits de ciment de plus de 3 semaines.

Pour le collage sur parois humides (douches...), utiliser BUILDFIX SPÉCIALE SALLE DE BAINS ou BUILDFIX SPÉCIALE SOL ET MUR.

APPLICATION DE LA COLLE

Appliquer BUILDFIX SPÉCIALE MUR avec une spatule adaptée en ayant soin de répartir la colle uniformément sur le support. N'étaler la colle que sur une surface pouvant être recouverte par le carrelage dans un délai maximum de 30 minutes (temps ouvert).

COLLAGE DU CARRELAGE

Poser le carrelage en exerçant une pression sur celui-ci afin d'écraser les sillons de colle et d'obtenir ainsi un contact parfait avec BUILDFIX SPÉCIALE MUR.

Si nécessaire, battre les carreaux avec un maillet. L'ajustement des carreaux est possible dans un délai maximum de 40 minutes. Vérifier régulièrement le transfert de colle sur le carrelage. Pour des carreaux de format supérieur à 20 x 20 cm, procéder par double encollage (appliquer une fine couche uniforme de colle sur l'envers du carreau). Les traces de colle fraîche sur et entre les carreaux seront éliminées avec une éponge humide.

Jointoyer 24 heures minimum après à la pose du carrelage.

Les délais indiqués correspondent à une température de + 23 °C.

Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.

CONSEILS DE POSE

La température d'application est comprise entre + 5 °C et + 30 °C.

L'épaisseur du lit de colle ne doit pas excéder 5 mm.

BUILDFIX SPÉCIALE MUR encore frais se nettoie à l'eau.

CONSOMMATION

Elle dépend du format, du relief du carreau, du mode d'encollage et de la spatule utilisée.

EXEMPLE

	Spatule T 5 (5 mm x 5 mm)	Spatule C 6 (6 mm x 6 mm x 6 mm)
Simple encollage (format de carrelage inférieur à 20 x 20 cm)	3 à 3,5 kg/m ²	3,5 à 4 kg/m ²
Double encollage (format de carrelage supérieur à 20 x 20 cm)	4 à 4,5 kg/m ²	4,5 à 6 kg/m ²

STOCKAGE

24 mois en local tempéré dans l'emballage d'origine, à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage. **CRAINT LE GEL.**

Contient biocide : 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut déclencher une réaction allergique. Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande.

AUTRES INFORMATIONS

Pour de plus amples informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).