



RAGRÉAGE HAUTES PERFORMANCES

POUR SOL EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR

- Autonivelant
- Applicable en épaisseur de 3 à 30 mm*
- Peut être laissé brut (même en extérieur) ou recouvert d'une peinture de sol ou d'un carrelage
- Rendement : 3 à 6 m² par sac de 25 kg

CLASSE
P3

25 kg


**SOL
EXTÉRIEUR
ET INTÉRIEUR**



DESTINATIONS



OUTILS



TEMPÉRATURE
D'APPLICATION

+30°C
+5°C



TAUX DE GÂCHAGE

4 à 4,5 l



DURÉE DE VIE
DU MÉLANGE

20 min.



PASSAGE
APRÈS

4 à 8 h.



DÉLAI AVANT
APPLICATION D'UN
REVÊTEMENT

min. 48 h.

DOMAINE D'EMPLOI

RAGRÉAGE HAUTES PERFORMANCES permet le ragréage, l'égalisation et la finition des sols intérieurs et extérieurs à base de ciment sur des balcons, terrasses, cours, garages à usage privatif.

RAGRÉAGE HAUTES PERFORMANCES s'utilise avant la pose de revêtements tels que :

- le carrelage (grès émaillé, grès cérame brut ou émaillé, grès étiré, terre cuite...)
- la pierre naturelle
- la peinture de sol

Il peut rester nu (y compris en sol extérieur).

Supports admissibles :

- chape ciment
- dallage béton

NB : Pour le ragréage en intérieur avant collage de moquette ou PVC, nous vous conseillons d'utiliser **BUILDFIX RAGRÉAGE HP3 PERFORMANCE** ou **BUILDFIX RAGRÉAGE P2 INTÉRIEUR**, ragréages autolissants particulièrement adaptés à recevoir un revêtement souple.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les surfaces à recouvrir doivent être stables, propres, solides, saines, non fissurées, non sujettes à des remontées d'humidité, conformes au D.T.U. concerné. Les dallages en béton et les chapes ciment doivent être âgés d'au moins 1 mois, les planchers béton de 2 mois et les balcons de plus de 3 mois. Ils seront soigneusement nettoyés et dépoussiérés.

Appliquer **BUILDFIX PRIMAIRE D'ACCROCHAGE** à la brosse ou au rouleau et laisser sécher.

Sur support absorbant, appliquer 2 couches de **BUILDFIX PRIMAIRE D'ACCROCHAGE** dilué de moitié. Autre alternative : humidifier le support à refus quelques heures avant l'application et laisser ressuer, il ne doit pas subsister de film d'eau en surface au moment de l'application.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Dans un seau contenant 4 à 4,5 litres d'eau, verser un sac de 25 kg de **RAGRÉAGE HAUTES PERFORMANCES** tout en agitant avec un malaxeur électrique jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène, de consistance suffisamment fluide pour permettre une application facile, mais sans excès afin d'éviter la décantation. L'enduit obtenu est utilisable pendant environ 20 minutes.

*Pour une application supérieure à 10 mm et jusqu'à 30 mm maximum, ajouter 30 % de sable propre lors du gâchage.

APPLICATION

L'application se fait en une passe à la lisseuse en «tirant à zéro» pour favoriser l'adhérence puis l'épaisseur finale est obtenue soit à la règle soit à la lisseuse. L'épaisseur d'emploi est de 3 à 10 mm.

Le passage d'un rouleau débulleur dès la fin de l'application permet d'améliorer l'aspect final du ragréage.

Pose du revêtement :

La pose d'un revêtement pourra intervenir minimum 48 heures après l'application.

RAGRÉAGE HAUTES PERFORMANCES peut rester brut ou être revêtu (peinture de sol, carrelage....).

RENDEMENT

3 à 6 m² par sac de 25 kg.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La température d'application est comprise entre +5°C et +30°C.

Ne pas appliquer sur supports ruisselants, gelés, en cours de dégel ou par temps de gel. Ne pas appliquer sur support chaud ou en plein soleil et/ou par vent sec.

En extérieur, la pente doit être au moins d'1 cm par mètre afin de faciliter l'évacuation des eaux. Il ne doit pas y avoir d'eau stagnante.

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine à l'abri de l'humidité à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage. Produit conforme aux prescriptions du règlement (CE) N. 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47.

STOCKER À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ.

AUTRES INFORMATIONS

Pour de plus amples informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité.



Contient du ciment



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).